

ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง นราพร หาญวานวงศ์

นาย น.ส. นาง คร. อ. พท. วท. ก.

ที่ทำงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 10140

โทร. 4270039#0752

สาขาวิชา:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ภาษาไทย | <input type="checkbox"/> เทคโนโลยี |
| <input type="checkbox"/> ชีวภาพ | <input type="checkbox"/> วิศวะ-เทคโนโลยี |
| <input type="checkbox"/> วิทย์-ศึกษา | <input type="checkbox"/> ทรัพย์-แวรคลัง |
| <input type="checkbox"/> แพทย์ | <input type="checkbox"/> ทั่วไป |

STUDY OF HYDROMETALLURGICAL TREATMENT OF SILVER FROM GALENA CONCENTRATE

Suntaree Tansuwan, Naraporn Hanvajanawong, Sopa Pouninta, Arunya Pholsawatvanich
Department of Chemistry, Faculty of Science, King Mongkut's Institute of Technology Thonburi, Bangkok 10140

This research use the hydrometallurgical treatment to leach silver from an ore called galena by using ferric chloride and sodium chloride. Silver sulphide was leached with hot ferric chloride solution to obtain silver chloride precipitates. Then silver chloride was dissolved in the form of chloride complex with its high solubility in the aqueous sodium chloride solution. Followed by the method of cementation with copper metal to separate silver from the silver soluble complex.

In the research, the ratio by weight of ferric chloride to galena to sodium chloride were varied to find the optimum ratio, the influence of temperature, leaching time were also studied. Attempt had also been made to obtain the optimum temperature and time for cementation process to separate silver from silver complex by using copper metal.

The results found that the optimum conditions to leach silver from galena were : the weight ratio of FeCl_3 : galena : NaCl was 2:1:2, temperature of 90 degree celcius and time of 60 minutes. For cementation with copper, the optimum conditions were the temperature of 60 degree celcius, time of heating was 60 minutes.

การศึกษาการแยกเงินจากแร่กลีนาด้วยกรัมวิธีโลหิตภัณฑ์สารละลาย
สหศรี ตั้มสุวรรณ, นราพร หาญวานวงศ์, โสภานุวนิช, อรัญญา พลสวัสดิ์วนิช
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 10140.


การวิจัยนี้ใช้กรัมวิธีโลหิตภัณฑ์สารละลาย (Hydrometallurgical treatment) เพื่อถอดรายเงินออกจากแร่กลีนาโดยใช้เฟอริคคลอไรค์และโซเดียมคลอไรค์ ชิลเวอร์ชัลไฟฟ์จะถูกละลายด้วยสารละลาย เมื่อกริคคลอไรค์ร้อนไปละลายแล้วกรล้อไวค์ จำนวนมากจนเมล็ดเงินจะหล่อรวมเป็นส่วนเชิงซ้อนของเงินโดยสารละลายโซเดียมคลอไรค์ ตามความต้องการจะนำไปเผาเผาในอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เพื่อแยกเงินออกจากสารละลายเชิงซ้อนของเงินโดยใช้โลหะทองแดง

ให้เกิดธาตุรากฐานเงินที่เหลืออยู่ในร่องรอยของเฟอริคคลอไรค์: กลีนา: โซเดียมคลอไรค์ที่เท่ากัน ผลของการทดลองแสดงว่าสารละลายที่ได้จากการละลาย นำออกจากน้ำด้วยกรัมวิธีโลหิตภัณฑ์สารละลายจะมีความคงทนต่อขบวนการซีเมนต์ที่ดีที่สุด เมื่อเผาเงินออกจากสารละลายเชิงซ้อนของเงินโดยใช้โลหะทองแดง


ผลจากการทดลองของน้ำสารละลายที่เท่ากันที่ได้จากการละลายเงินจากแร่กลีนา คือ อัตราส่วนโซเดียมคลอไรค์: กลีนา: โซเดียมคลอไรค์ เป็น 2:1:2 อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส และใช้เวลา 60 นาที สำหรับสารละลายที่เท่ากันที่ได้จากการละลายเงินเช่นกัน อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และเวลาที่ใช้ในการร่อนเป็น 60 นาที

ชื่อเรื่อง (ไทย) การศึกษาการแยกเงินจากแรกสีนาคายกรรมวิธีเคมีภัณฑ์สารละลาย


ผลของการทดลองเพื่อหาสูตรที่เหมาะสมสำหรับการ leaching (ลอกลายเงินออกจากแรกสีนา) ในรูปที่ 1 พบว่าอัตราส่วนโซเดียมกัมของ $\text{FeCl}_3:\text{NaCl}$ ที่มีผลต่อการละลายเงินที่ดูดูหมุน 90 องศาเซลเซียส คละเวลาที่ใช้ให้ความอนุน้ำ 40 นาที คือ 2:1:2 รูปที่ 2 พบว่าผลของเวลาที่มีผลต่อการละลายเงินที่ดูดูหมุน 90 องศา และอัตราส่วนของ $\text{FeCl}_3:\text{NaCl}$ เท่ากัน 2:1:2 คือ 60 นาที รูปที่ 3 ผลการทดลองแสดงว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมของการละลายเงิน โดยให้ความอนุน้ำ 60 นาที และนำหักของ $\text{FeCl}_3:\text{NaCl}$ เท่ากัน 2:1:2 คือ 60 องศาเซลเซียส รูปที่ 4 อุณหภูมิที่เหมาะสมของการซีเมนต์เขียนคุณภาพของแข็งของเงินเทลือหลังซีเมนต์เขียนอย่างมาก ส่วนรูปที่ 5 แสดงเวลาที่เหมาะสมของการซีเมนต์เขียนคุณภาพของแข็งโดยมีอุณหภูมิที่ใช้ในการซีเมนต์เขียนคงที่ที่ 60 องศาเซลเซียส คือ 60 นาที




รูปที่ 1 ผลกระทบต่อการละลายเงินของอัตราส่วน $\text{FeCl}_3:\text{NaCl}$: ระยะเวลา : ให้ความอนุน้ำ 60 นาที และนำหักของ $\text{FeCl}_3:\text{NaCl}$ เท่ากัน 2:1:2



รูปที่ 2 ผลกระทบต่อการละลายเงินของเวลาที่ดูดดูหมุน 90 องศาเซลเซียส : ระยะเวลา : ให้ความอนุน้ำ 60 นาที และนำหักของ $\text{FeCl}_3:\text{NaCl}$ เท่ากัน 2:1:2




รูปที่ 3 ผลกระทบต่อการละลายเงินของอุณหภูมิ โดยให้ความอนุน้ำ 60 นาที และนำหักของ $\text{FeCl}_3:\text{NaCl}$: ระยะเวลา : ให้ความอนุน้ำ 60 นาที และนำหักของ $\text{FeCl}_3:\text{NaCl}$ เท่ากัน 2:1:2



รูปที่ 4 ผลกระทบต่อการละลายเงินของเวลาที่ดูดดูหมุน 60 องศาเซลเซียส : ระยะเวลา : ให้ความอนุน้ำ 60 นาที และนำหักของ $\text{FeCl}_3:\text{NaCl}$ เท่ากัน 2:1:2

เอกสารอ้างอิง

1. มงคล วัลย์เพ็ชร์ และคณะ. การแยกทอง และเงินจากแรกสีนาคายกรรมวิธีโลหิตภัยสารละลาย. กรุงเทพมหานคร. กองໂຄหగຽມ กรมทรัพยากรธรรม. 2529
2. กั๊ก ทรงเจริญ และคณะ. การศึกษาข้อมูลและ การเก็บตัวอย่างแรกสีนา. กรุงเทพมหานคร. กองໂຄหగຽມ กรมทรัพยากรธรรม. 2528
3. Haver, P.P. and Wong, M.M. Ferric Chloride Brine Leaching of Galena Concentrate. USBM R1 8105.1980.



รูปที่ 5 ผลกระทบต่อการละลายเงินของเวลาที่ดูดดูหมุน 60 องศาเซลเซียส : ระยะเวลา : ให้ความอนุน้ำ 60 นาที และนำหักของ $\text{FeCl}_3:\text{NaCl}$ เท่ากัน 2:1:2